

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT VON WERKSTOFFEN

	Wasser	anorganische Salzsäure	schwache Säuren	starke organische Säuren	starke Säuren	Flußsäure	oxydierende Säure	schwache Laugen	starke Laugen	aliphatische Kohlenwasserstoffe	aromatische Kohlenwasserstoffe	chlorierte Kohlenwasserstoffe	ungesättigte chlorierte Kohlenwasserstoffe	niedere Alkohole	Ester	Ketone	Äther	Benzin	Treibstoffgemisch	Mineralöl	Fette, Öle	Terpentin	
1.0616 gehärtet	-	-	-	-	-	-	-	■	○	■	■	○	○	■	○	○	■	■	■	■	■	■	○
1.3505 gehärtet	-	-	■	-	-	-	-	○	○	■	■	○	○	■	○	○	■	■	■	■	■	■	○
1.4034 gehärtet	■	-	-	■	-	-	■	○	-	■	■	○	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1.4125 gehärtet	■	-	-	○	-	-	■	○	○	○	■	○	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1.4301	■	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	▲	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1.4401	■	■	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1.4571	■	■	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Titanium 35	■	○	○	▲	○	-	○	■	▲	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Aluminium	■	▲	○	▲	■	-	○	▲	■	■	■	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hartmetall	■	○	-	■	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	■
Messing	○	■	-	■	-	■	-	○	○	▲	▲	▲	■	▲	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bronze	■	■	○	○	■	○	-	○	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Steatit	■	▲	■	■	○	-	■	■	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Glas	■	■	■	▲	▲	-	■	■	▲	■	▲	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PA (Polyamid 66)	▲	■	-	■	-	-	-	▲	○	■	■	■	▲	■	■	■	■	■	■	▲	■	■	○
POM (Polyacetal)	▲	■	■	▲	-	-	-	■	■	■	▲	■	■	■	-	○	■	▲	■	■	■	■	○
PP (Polypropylen)	■	■	■	■	-	○	-	■	■	■	■	■	-	■	○	■	○	■	■	○	▲	-	-
PTFE (Teflon)	■	■	■	■	■	▲	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PUR (Polyurethan)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	■	■	■	■	-	-
Siliziumnitrid Si ₃ N ₄	■	■	■	▲	▲	■	○	■	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zirkonoxid ZrO ₂	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Aluminiumoxid Al ₂ O ₃	■	■	■	■	■	■	■	○	■	■	■	■	■	■	■	○	■	■	■	■	■	■	■

■ beständig
 ■ meist unbeständig

▲ ausreichend beständig
 - völlig unbeständig

○ bedingt beständig